

Рекомендации по скорости резания для IC6015

ISO	Материал	Обозначение материала	Состояние материала	Твердость	Скорость резания (Vc)
M	14	Нержавеющая сталь и литая сталь	Аустенитный, дуплексный	180 HB	140-300 м/мин

www.cncsmagazine.ru | sales@cncsmagazine.ru | 8 (800) 555-41-16