

## Рекомендуемые режимы резания для пластин SEKN Intool

Обрабатываемые материалы		<b>Твердость</b> НВ	Сплавы	Режимы резания	
				V (м/мин)	f (мм/об)
P	Низко- углеродистая сталь, мягкая сталь	≤180	IN3510	430 (340-500)	0.2 (0.1-0.4)
			IPM5530 IPC7120	270 (220-350)	0.2 (0.1-0.4)
			IPM5530	220 (180-300)	0.25 (0.15-0.3)
			IP5120 IP7120	270 (200-360)	0.2 (0.1-0.3)
	Высоко- углеродистая сталь, легированная сталь	180-280	IN3510	400 (320-480)	0.2 (0.1-0.4)
			IPM5530 IPC7120	240 (200-320)	0.2 (0.1-0.4)
			IPM5530	200 (160-280)	0.25 (0.15-0.3)
			IP5120 IP7120	240 (180-350)	0.2 (0.1-0.3)
	Легированная инструмен- тальная сталь	280-350	IN3510	350 (300-450)	0.2 (0.1-0.4)
			IPM5530 IPC7120	220 (180-300)	0.2 (0.1-0.4)
			IPM5530	180 (150-250)	0.25 (0.15-0.3)
			IP5120 IP7120	220 (170-340)	0.2 (0.1-0.3)
M	Нержавеющая сталь	≤270	IN3510	220 (160-280)	0.2 (0.1-0.4)
			IPM5530	130 (100-220)	0.2 (0.1-0.4)
			IP5120 IP7120	140 (100-250)	0.2 (0.1-0.3)
К	Чугун	180-250	IP3150	210 (120-300)	0.2 (0.1-0.3)
			IPD5520	200 (150-250)	0.2 (0.1-0.4)
			ID5110	100 (80-160)	0.25 (0.1-0.4)