

Режимы резания пластин SPDR, GER/L, GK для сплава DK 110

Обрабатываемые материалы	Скорость резания V_c (м/мин)	Скорость подачи f (мм/об)	Глубина a_p (мм)
N	80-120	60-90	0.05-0.20

cnsmagazine.ru | sales@cnsmagazine.ru | 8 (800) 555-41-16