

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Старт»

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энтерпрайз»

Адрес места осуществления деятельности:

Московская область, городской округ Чехов, посёлок Алфёрово, 1к2,

Email: il-enterpraz@yandex.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU 31857.04ИЛС0.ИЛ28 действителен с 09.06.2020г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ИЛ-54 от 11.07.2022 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория «Энтерпрайз»
Наименование продукции:	Смазочно-охлаждающая жидкость для электроэрозионных станков DK77: СОЖ марки "Aqcutex"
Технический регламент:	ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Испытано согласно требованиям:	ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Дата получения образца	27.06.2022 г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Наименование показателя	Единицы измерения	метод испытания	Результат испытаний
1	2	3	5
Содержание воды, не более	%	ГОСТ 2477-65	отсутствует
Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 1036-75	отсутствует
Кинематическая вязкость, при температуре 100 ⁰ C	мм ² /с	ГОСТ 33-2000	7,33
Кинематическая вязкость, при температуре 50 ⁰ C	мм ² /с	ГОСТ 33-2000	31,1
Температура вспышки в открытом тигле,	⁰ C	ГОСТ 4333-87	212
Температура застывания,	⁰ C	ГОСТ Р 20287-91	< - 45

Испытатель ИЛ «Энтерпрайз»

Руководитель ИЛ «Энтерпрайз»



 /Юров В.А./

 /Ермаков Г.С./

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям